




nexe

CIGLA

AD POLET IGK Novi Bečej

SRB

		AD Polet IGK Novi Bečej, pogon Stražilovo, Krivac 35, 21205 Sremski Karlovci Republika Srbija		Tehničke karakteristike proizvoda		Vrednost													
 1823	PB- 38/12/23.8	16		Pritisna čvrstoća (N/mm ²)	10														
				Upijanje vode (%)	15.0														
EN 771-1/2011+A1/2015 Klasa I, P element, 380mm x 120mm x 238mm Element za zidanje od pečene gline				Koeficijent toplotne provodljivosti (W/mK)	0.255														
Sertifikat br.1823-CPR-0040 Br. DoP: PB-38/12/23.8;09/2016				Debljina kombinacije spoljnih i unutrašnjih zidova s jedne strane na drugu (%)	32														
<table border="1"> <tr> <td>CL</td><td>P</td><td>I</td><td>10</td><td>845 (D1)</td><td>380x120x238</td><td>A</td><td>W≤15</td><td>T2</td><td>R2</td><td>L0.255</td><td>F0</td><td>S0</td><td>A1</td> </tr> </table>				CL	P	I	10	845 (D1)	380x120x238	A	W≤15	T2	R2	L0.255	F0	S0	A1	Debljina kombinacije spoljnih i unutrašnjih zidova od čela do kraja (%)	32
CL	P	I	10	845 (D1)	380x120x238	A	W≤15	T2	R2	L0.255	F0	S0	A1						
Dodatne informacije (DoP): https://nexcigla.polet.rs/wp-content/uploads/2019/01/DOP-PB-12.pdf				Debljina unutrašnjih zidova (mm)	9														
				Debljina spoljašnjih zidova (mm)	12														
				Zapremina najveće šupljina (%)	3.9														
				Broj elemenata po paleti: 120															
				Kontrola:	Datum proizvodnje: LOT No: ___/___														

Tehničko uputstvo:

Zidni elementi se moraju transportovati na adekvatan način u originalnoj ambalaži. Zidanje se mora obaviti stručno prema važećim zakonskim propisima i normama za zidne elemente i prema pravilima struke.

Posebna upotreba:

Za zidanje nepotpornih zidova, zaštićeno zidnim malterom za specifičnu upotrebu (ne sme se koristiti u tankoslojnim zidovima za toplotnu izolaciju) prema uputstvu koje je priloženo uz proizvod.

Prilikom zidanja potrebno je pridržavati se sledećih pravila:

- Zidanje se mora izvoditi pravilnim zidarskim vezom, a preklap mora iznositi najmanje 30% dužine zidnog elementa,
- Pre zidanja, potrebno je postaviti hidroizolaciju kako zidovi ne bi povlačili vlagu, te zatim na hidroizolaciju naneti malter minimalne debljine 1 cm,
- Zidanje je dopušteno na temperaturi od 5°C, osim ako se ne koriste sredstva (dodaci) za malter sa kojima se može zidati i ispod 5°C
- Za termo blokove preporuka je koristiti specijalne „termo“ maltere
- Zidove je potrebno zaštititi od vremenskih uticaja (kiša, sneg, mraz) na odgovarajući način.
- Rok upotrebe je neograničen uz pravilnu zaštitu i skladištenje.

Prilikom izvođenja radova neophodno je pridržavati se pravila zaštite na radu.

RO


nexe
CĂRAMIDĂ

S.A. POLET IGK Novi Bečej,
fabrica Stražilovo, Krivac 35, 21205 Sremski Karlovci
Republica Serbia

CE
1823

PB-
38/12/23.8

16



EN 771-1/2011+A1/2015
Clasa I element P, 380mm x 120mm x 238mm
Element pentru construcții din lut ars

Certificat numărul 1823-CPR-0040
Nr. DoP: PB-38/12/23.8;09/2016

CL	P	I	10	845 (D1)	380x120x238	A	W≤15	T2	R2	L0.255	F0	S0	A1
Informații suplimentare (DoP): https://nexecigla.polet.rs/wp-content/uploads/2019/01/DOP-PB-12.pdf													

Instrucțiuni tehnice:
Elementele pentru perete trebuie să fie transferate într-un mod adecvat în ambalajul original. Construirea trebuie să se efectueze profesional în conformitate cu reglementările legale și cu normele pentru elementele de perete și în concordanță cu regulile specialității.

Utilizare specială:
Pentru dădirea pereților care nu sunt portați, protejați cu mortar de perete pentru utilizare special (nu este permis a se utiliza la pereții cu straturi subțiri cu izolare termică) în conformitate care sunt asociate produsului.
Odată cu construirea este necesar de a respecta următoarele reguli:
• Construirea trebuie să fie efectuată cu o procedură de construire corectă, iar acoperirea trebuie să fie cel puțin 30% din lungimea elementului de perete, înainte de zidire,
• este necesar de a instala o hidroizolare așa ca pețeti să nu adune umiditatea, după care hidroizolarea trebuie să fie acoperită cu mortar cu grosimea de 1 cm,
• construirea este permisă la temperatură de 5°, cu excepția cazurilor în care se utilizează substanțe (aditive) pentru mortar cu ajutorul cărora se poate contrui și la o temperatură mai joasă de 5°C
• pentru blocuri termo se recomandă utilizarea mortarelor speciale "termo"
• Pereții trebuie să fie protejați de impactele meteorologice (ploaie, zăpadă, ger) într-un mod adecvat.
• Data expirării nu este limitată dacă este protejat și depozitat corect.
Odată cu începerea lucrărilor este necesar de a respecta regulile de protecție la locul de muncă

Caracteristici tehnice ale produsului													Valoarea
Rezistență la compresiune (N/mm ²)													10
Absorbția apei (%)													15.0
Volum total de goluri (%)													50
Coeficientul de conductivitate termică (W/mK)													0.255
Grosime combinată pereti exteriori+pereti interiori de la fata la alta (%)													32
Grosime combinată pereti exteriori+pereti interiori de la un capat la altul (%)													32
Grosime pereti interiori (mm)													9
Grosime pereti exteriori (mm)													12
Volumul celui mai mare gol (%)													3.9
Numarul elementelor pe paletă: 120													
Controlul:													Data producției: LOT No: ___/___

HU

nexe
TEJLA

AD POLET IGK Novi Bečej,
Stražilovo üzem Krivac 35, 21205 Sremski Karlovci
Szerb Köztársaság

CE
1823

PB-
38/12/23.8

16



EN 771-1/2011+A1/2015
I Oszály, P elem, 380mm x 120mm x 238mm
Égetett agyag falazóelem

Tanúsítvány száma 1823-CPR-0040
Sz DoP: PB-38/12/23.8;09/2016

CL	P	I	10	845 (D1)	380x120x238	A	W≤15	T2	R2	L0.255	F0	S0	A1
Kiegészítő információk (DoP): https://nexecigla.polet.rs/wp-content/uploads/2019/01/DOP-PB-12.pdf													

Műszaki utasítás:
A falazóelemeket a megfelelő módon kell szállítani eredeti csomagolásukban. A falazást szakszerűen kell elvégezni a falazóelemekre vonatkozó érvényes törvényi szabályok és normák szerint, valamint a szakma szabályainak megfelelően.

Különleges használat:
Falazáshoz támfalak kivételével, melyek falazó habarccsal vannak megvédve különleges használatához (nem használható vékony rétegű hőszigetelő falaknál) a termékhez mellékelt utasítások szerint.
A falazás során a következő szabályokat szükséges betartani:
• A falazást szabályos falazó kötésben kell kivitelezni, a fedésnek pedig meg kell haladnia a falazóelem legalább 30%-át, falazás előtt vizsgizetést kell felhelyezni, hogy a falak ne szivjék fel a nedvességet.
• Ezután a vizsgizetésre fel kell vinni a habarcsot 1 cm minimális vastagságban.
• A falazás megengedett 5°C hőmérsékleten, kivéve ha nem használatosak szerek (adalek) a habarcs, melyekkel 5°C alatti hőmérsékleten is kivitelezhető a falazás.
• A termo blokkok esetén javasolt a különleges "termo" habarcs használata.
• A falakat szükséges megóvni az időjárás viszonyok hatásaitól (eső, hó, fagy) a megfelelő módon.
• Szavatossági ideje szabályszerű megőrzés és tárolás mellett korlátlan.
A munkálatok kivitelezése során a munkavédelmi szabályok betartása szükséges.

A termék műszaki jellegzetességei													Érték
Nyomószilárdság (N/mm ²)													10
Vízfelzívó képesség (%)													15.0
Üreges százalékos aránya (%)													50
Hővezetési együttható (W/mK)													0.255
Külső és a belső falak kombinációjának vastagsága egyik oldalról a másikra (%)													32
Külső és belső falak kombinációjának vastagsága a homloktól a végéig (%)													32
Belső falak vastagsága (mm)													9
Külső falak vastagsága (mm)													12
Legnagyobb üreg térfogata (%)													3.9
Elemek száma raklaponként: 120													
Ellenőrzés:													Gyártási dátum: LOT No: ___/___

MK


nexe
ТУЛА

АД ПОЛЕТ ИГК Нови Бечеј,
погон Стражилово Кривац 35,
21205 Сремски Карловци, Република Србија

CE
1823

PB-
38/12/23.8

16



EN 771-1/2011+A1/2015
Класа I, P елемент, 380mm x 120mm x 238mm
Елемент за ѕиданье од печена глина

Сертификат бр. 1823-CPR-0040
Бр. DoP: PB-38/12/23.8;09/2016

CL	P	I	10	845 (D1)	380x120x238	A	W≤15	T2	R2	L0.255	F0	S0	A1
Дополнителни информации (DoP): https://nexecigla.polet.rs/wp-content/uploads/2019/01/DOP-PB-12.pdf													

Техничко упатство:
Сидните елементи мора да се транспортираат на адекватен начин во оригинална амбалажа. Сиднањето мора да се изврши стручно, согласно важечките законски прописи и норми за сидни елементи и согласно правилата на струката.

Поседна употреба:
За ѕиданье на неопортни ѕидови, заштитени со ѕиден малтер за специфична употреба (не смеа да се користи во ѕидови тенко-слојни ѕидови за топлинска изолација) согласно упатствата кои се приложени кон производот.
При ѕиданьето потребно е да се почитуваат следниве правила:
• ѕиданьето мора да се изведува со правилна ѕидарска врска, а преклопот мора да изнесува најмалку 30% од должината на ѕидниот елемент,
• пред ѕиданьето потребно е да се постави хидроизолација за да не повлекуваат влага ѕидовите, а потоа, на хидроизолацијата да се нанесе малтер со минимум дебелина од 1cm,
• ѕиданьето е дозволено на температура од 5°C, освен ако не се користат средства (додатоци) за малтер со кои може да се ѕида и под 5°C
• за термо-блоковите се препорачува користење на специјални „термо“ малтери,
• ѕидовите потребно е да се заштитат од временските влијанија (дожд, снег, мраз) на соодветен начин.
• Рокот за употреба е неограничен со правилна заштита и складирање.
При изведување на работите неопходно е да се почитуваат правилата за заштита на работата.

Технички карактеристики на производот													Вредност
Јачина на притисок (N/mm ²)													10
Впивање на вода (%)													15.0
Процент на шуплини (%)													50
Коефициент на топлинска спроводливост (W/mK)													0.255
Дебелина на комбинации на надворешни и внатрешни ѕидови од една страна на друга (%)													32
Дебелина на комбинации на надворешни и внатрешни ѕидови од челото до крај (%)													32
Дебелина на внатрешни ѕидови (mm)													9
Дебелина на надворешни ѕидови (mm)													12
Волумен на најголемите шуплини (%)													3.9
Број на елементи по палета: 120													
Контрола:													Датум на производство: LOT No: ___/___

EN


nexe
BRICKS

AD POLET IGK Novi Bečej
production facility Stražilovo Krivac 35,
21205 Sremski Karlovci, Republic of Serbia

CE
1823

PB-
38/12/23.8

16



EN 771-1/2011+A1/2015
Class I, P masonry unit, 380mm x 120mm x 238mm
P Baked clay masonry units

Certificate number 1823-CPR-0040
No. DoP: PB-38/12/23.8;09/2016

CL	P	I	10	845 (D1)	380x120x238	A	W≤15	T2	R2	L0.255	F0	S0	A1
Additional information (DoP): https://nexecigla.polet.rs/wp-content/uploads/2019/01/DOP-PB-12.pdf													

Technical instructions:
Masonry units must be transported in the appropriate manner and in their original packaging. Construction must be carried out professionally according to the applicable legal regulations and standards for masonry units and according to the rules of the profession.

Special use:
For building non load bearing walls, protected with specific use wall mortar (it must not be used in walls with thin-walled thermal insulation walls) according to the instructions supplied with the product.
When performing construction, the following rules must be observed:
• The construction must be carried out with the correct masonry bond, and the overlap must cover at least 30% of the length of the masonry unit.
• Before construction, it is necessary to install waterproofing so that the walls do not pull moisture and then apply mortar with a minimum thickness of 1 cm over the waterproofing.
• Construction is allowed at a temperature of 5°C unless solutions (additives) have been added to the mortar which make it possible to build at temperatures under 5°C
• for thermal blocks, it is recommended to use special thermal mortars
• to protect the walls from weather effects (rain, frost) in an appropriate manner.
• Shelf life is unlimited with proper protection and storage.
When carrying out work, it is necessary to comply with occupational safety rules.

Technical characteristics of the product													Value
Compression strength (N/mm ²)													10
Water absorption (%)													15.0
Cavity percentage (%)													50
Thermal conductivity coefficient (W/mK)													0.255
Thickness of the combination of external and internal walls from one side to the other (%)													32
The thickness of the combination of external and internal walls from the front to the back (%)													32
Thickness of the internal walls (mm)													9
Thickness of the external walls (mm)													12
Volume of the largest cavity (%)													3.9
Number of elements per pallet: 120													
Control:													Production date: LOT No: ___/___